PosiTector® PC
Powder Checker

非接触型硬化前
粉体塗装膜厚計

片手操作

超音波技術を利用して、硬化前の
粉体塗装膜厚を測定
硬化後の膜厚を自動計算

DeFelsko®
The Measure of Quality

PosiTector® PC Powder Checker

ポジテクタＰＣパウダー・チェッカーは、硬化前の粉体塗装面を測定し、硬化後膜厚を計算表示

操作簡単

- 携帯式・電池で動作
- 殆どの粉体塗装に較正不要
- 本体及びセンサーに膜厚値表示
- 騒音環境に便利な二色インジケータ

丈夫

- 粉体塗装環境に適した耐溶媒、耐酸、耐油脂、耐水、耐塵性
- ベルト取付、接着容易な磁石付ゴム製保護ケース
  衝撃も吸収
- 交換可能なプローブ保護スクリーン

正確

- ASTM D7378準拠
- 最先端技術だから小さな管、異形及び揺れている
  部材も測定可能
- 特異な粉体や素地も簡単な調整で精度改善

汎用性

- ワイヤレスプローブで本体通信(10m)
- 日本語を含む多言語サポート
- 暗い環境でもバックライトだから安心
- 長い電池寿命-アルカリ電池使用

強力な機能

- 最小･最大･平均などの統計表示
- 1,000件のデータを100グループまで保存
- オプションの赤外線プリンタ用のポート内蔵
- PCとの接続及びAC電源供給用のUSBポート内蔵
- 測定結果やチャートの収集-特別なソフトのダウンロード
  不要
- 測定結果を即時にデータ収集装置に転送可能

仕様	
測定範囲	20～110μm
分解能	1μm
精度	±5μm
測定時間	２～５秒
被測定面との距離	18mm
測定域	2mm

本体
サイズ　146×64×３１mm
重量　165g(電池含まず)

プローブ
サイズ　222×Φ50mm
重量　272g(電池含まず)

構成
本体、プローブ
ベルト取付及び磁石付ゴム製保護ケース、プローブ固定台、単四電池3個、単三電池3個、USBケーブル、プローブスクリーン、携帯ケース、取扱説明書

株式会社　本田ビジネスシステムズ
〒231-0023　横浜市中山区山下町２番地　産業貿易センタービル301号
電話:050-1215-1825　FAX: 050-3156-2726　E-mail: market@hbsl.co.jp
Web: http://www.hbsl.co.jp/defelsko/

Made in U.S.A.